


**CIRANOVA®**  
SINCE 1929



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky

Produced by Debal Coatings nv  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren - Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o  
Semovická 498, Bystřice 257 51  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

## Technický list

# Fortico 2C NATURAL-MAT-SATIN

### Popis výrobku

FORTICO 2C je vynikající, PU dvou komponentní vodou ředitelný parketový lak pro parkety a pro dřevěné podlahy, s vysokým zatížením. FORTICO 2C má vynikající chemickou a mechanickou odolnost a byl vyvinut podle nejnovějších technologií. FORTICO 2C je odolný poškrábání, nezpůsobuje lesk a vytváří protiskluzový povrch. Jeho aplikace je jednoduchá a nanášení nezanechává stopy po válečku nebo štětku.

Technická data	
VISKOZITA	± 20 sek. (DINN 4mm/20 °C)
SUŠINA	± 32 % podle hmotnosti
HUSTOTA	± 1,04 kg/l
LESK	matný 15 - 25 satén 45 - 50 natural < 10
TEPLOTA PŘI APLIKACI	15 - 25 °C
VYDATNOST	cca 100 - 130 g/m <sup>2</sup> (8- 10 m <sup>2</sup> /l)
ZPRACOVATELNOST	po smíchání s tužidlem cca 4 hodiny

### NORMY

- bez NMP
- nízké VOC
- bez APEO
- bez formaldehydu a hydro karbonátů
- nevytváří lesk

	FORTICO 2C
Proti skluznost	0,66
Otěruvzdornost Cs10(mg) 1000rpm	Mat 35 Satin 40 Natural 50

\*kritérium protiskluznosti musí být u bytových prostor nejméně 0,3 a u veřejně používaných prostor nejméně 0,5

### Aplikace

Speciálně vyvinutý pro zatěžované podlahy ve více funkčních prostorech, obchodech, restauracích, hotelích atd.

### Příprava materiálu

Aplikuje se na masivní dřevo, vícevrstvé podlahy nebo dýhu. Povrch upravte dle pokynů. Obrousit dřevo se zrnem 120 - 150. Po obroušení je nutné důkladně odstranit brusný prach.

### Naše doporučení

1)Smíchejte FORTICO 2C s tužidlem v poměru 10 : 1 (10%). Nechte směs 15 minut odstát. Takto připravený produkt je použitelný ještě 3 hodiny. Aplikujte FORTICO 2C pomocí štětce nebo válečku ve třech vrstvách. První vrstvu naneste v množství 100 - 130 g / m<sup>2</sup> a nechte uschnout 2 až 3 hodiny. Druhou vrstvu aplikujte v přibližném množství 100 g/m<sup>2</sup> a nechte schnout 5 až 6 hodin. Dále je nutné povrch obrousit zrnem 180 - 220, odstraňte brusný prach a aplikujte třetí vrstvu v množství 100 g/m<sup>2</sup>.

2)Pro přirozený vzhled použijte ECOFIX WOODLOOK jako první vrstvu. Pro exotické dřeviny, vytápěné podlahy a korkové povrchy je nutné jako první vrstvu použít FORTICO SEALER.

#### Doba schnutí

Lehce k použití po 12 hodinách.

Plně pochozí po 8 - 10 dnech.

Schnutí je silně závislé na množství naneseného laku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

#### Následná péče

Pro pravidelnou následnou péči využívejte HARD FLOOR FRESH, pro občasnou péči využijte HARD FLOOR POLISH nebo UNICARE X-MATT. Pro vyčištění velmi špinavé podlahy využijte FLOOR CLEANER a vytřete do sucha hadrem.

#### Informace o produktu

Skladovatelnost: 12 měsíců v dobře uzavřeném originálním

Převoz a skladování: v 5 - 40 °C

NENÍ MRAZU VZDORNÝ!

#### Zvláštní informace

Při zpracování používejte nerezové nářadí, po použití okamžitě umyjte ve vodě. Produkt se nesmí vlévat do kanalizace. V některých případech může FORTICO vytvořit fleky, proto je nutná jeho zkouška před aplikací. Konečný vzhled je závislý na typu dřeva, obroušení povrchu nebo aplikaci. Vodou ředitelné produkty mohou při kontaktu se vzduchem vytvořit povlak. Je nutné produkt přefiltrovat.

#### ODOLNOSTI

	Matt	Satin	Natural
Voda (působení 24 h)	5	5	5
Mycí prostředek (působení 24 h)	5	5	5
Aceton (působení 120 sek.)	5	5	5
50% etanol (působení 24 h)	5	5	5
Červené víno (působení 24 h)	5	5	5
Ocet 5% (působení 24 h)	5	5	5
Olivový olej	5	5	5
Mléko 3 - 4 % tuku (působení 24 h)	5	5	5
Káva (působení 24 h)	4,5	5	5
Čaj 1% (působení 24 h)	5	5	5
Čpavek 10% (působení 24 h)	5	5	4

Hořčice (působení 24 h)	4	4,5	4,5
Celkem	98 %	99 %	98 %

#### Vysvětlivky

5	žádné viditelné známky
4	nepatrné změny v lesku
3	lehké změny v lesku a barvě. Struktura povrchu je nezměněna
2	viditelné známky poškození. Struktura povrchu není poškozena
1	Viditelné známky poškození. Struktura povrchu je změněna
0	těžké poškození povrchu