


Výsledky:

Název zkoušky	č. normy (č. zkušební metody v PJ)	Jednotky	Výsledek (nejistota měření)	Poznámka
Mřížková zkouška -před zk. -po kondenz.zk	ČSN ISO 2409 (67)	Stupeň	0-1 0-1	48 hod
Tloušťka nátěru	ČSN EN ISO 2808 (45)	µm	86±6,8	
Kontinuální kondenzace vody -vzhled -puchýře	ČSN ISO 6270-1 (60) ČSN ISO 4528/2	vizuálně vizuálně	beze změny 0/0	48 hod velikost/hustota

Zkoušky provedl: M. Štěpánková



Protokol vyhotovil: Ing. J. Bláha

Poučení:

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek jsou platné pouze pro zkoušený vzorek a přitom tento protokol nenahrazuje jiné dokumenty.