



*Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.*

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

## Technický list

# Bělící vosk Ciranova

### Popis výrobku

Tradičně vyrobený terpentýnový vosk na základě přírodních surovin, portugalského terpentýnového oleje a titanové běloby.

### Použití

Vhodný speciálně k vylepšení dekorativního vzhledu u otevřeně pórovitých dřevin. Nanesení bílého vosku (kalkwachs) na otevřeně pórovité dřeviny s následným uhlazením, dochází k vyplnění pórů s nádherným bílým efektem. Nedoporučuje se použít na uzavřené pórovité dřeviny, neboť u těchto dřevin nedochází k žádnému efektu.

### Příprava

Ocelovým kartáčem. Po vykartáčování dřeva přebrousit zrnem 150. Otevřeně pórovité dřeviny se mohou předmořit vodou ředitelným mořidlem.

### Pokyny k upotřebení

Kalkwachs nanést kartáčem ve směru dřevních vláken. Přibližně po 5 minutách schnutí vosk stejnoměrně rozetřít. Nechat schnout přes noc a potom vyleštit tvrdým kartáčem, měkkým hadrem, ocelovou vlnou nebo nylonovými vlákny.

### Vydatnost

80 - 160g/m<sup>2</sup>  
7 - 12 m<sup>2</sup>/lt podle druhu dřeva a broušení dřeva

### Doba schnutí

Přes noc

### Údržba

Převoskování anglickým voskem.

### Informace o výrobku

HOŘLAVÝ!!

Balení: 500ml, 5 litrů, 20 litrů  
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřeném originálním obalu